

TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 378

Renovierungsmörtel



Werkstoffart	Wasserdampfdurchlässiger Kalkzement-Trockenmörtel mit Kunstharz-Zusatz und Faserarmierung.
Verwendungszweck	a) Zum Ausgleichen und Spachteln von tragfähigen Putzuntergründen. b) Zum Vorbereiten eines tragfähigen Untergrundes für das Anbringen der einZA Wärmedämm-Systeme.
Verbrauch	je nach erforderlicher Schichtdicke ca. 1 kg/m ² bei 1 mm Auftragsstärke
Bindemittelbasis	Kalk-Zement mit Kunstharzzusatz
Dichte (Schüttgewicht)	ca. 1,20
Eigenschaften	Der einZA Renovierungsmörtel kann ohne Rißbildung bis zu 3 cm in einem Arbeitsgang aufgetragen werden. Bei vollflächigem Auftrag sind die Flächen überstreichbar ohne vorher zu fluatieren.
Untergründe	Geeignet auf Putz, Beton, Ziegelmauerwerk, Hohlkammerstein, auch auf gestrichenen und gerissenen Fassadenflächen (nicht geeignet auf elastischen Anstrichsystemen).
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Sandende Altputzflächen sind zu grundieren.
Verarbeitungstechnik	25 kg einZA Renovierungsmörtel mit 8,5 Liter sauberem Wasser mit Rührwerk gut vermischen. Quellzeit ca. 10 Minuten. Den fertigen Ansatz innerhalb von 2 Stunden verarbeiten. Den einZA Renovierungsmörtel mit der Glättkelle aufbringen und glattziehen. Beim Aufbringen von mehreren Lagen muß jede Lage über Nacht trocknen können.
Verarbeitungstemperatur	nicht unter +5 °C (Luft- und Untergrundtemperatur)
Reinigung	der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser
Überarbeitbar	nach Durchtrocknung von ca. 48 Std.
Lagerung	in trockenen Innenräumen ca. 6 Monate
Packungsgröße	25 kg Sack

Bitte wenden !

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung.

Alle erforderlichen Hinweise sind im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthalten. Jederzeit abrufbar unter www.einzA.com oder anfordern unter sdb@einzA.com.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

VOC-Gehalt nach Anhang II der VOC-Richtlinie 2004/42/EG

mineralisch basiertes Pulver, VOC-Zuordnung und -Klassifizierung entfällt.

CE-Kennzeichnung gemäß Anhang ZA 1 der EN 998-1

	
einzA Lackfabrik GmbH · 21109 Hamburg 11	
EN 998-1 einzA Renovierungsmörtel GP - Normalputzmörtel	
Trockenrohdichte:	1350 kg/m ³
Druckfestigkeit:	CS IV
Haftzugfestigkeit:	≥ 0,3 N/mm ² Bruchbild: B
Kapillare Wasseraufnahme:	W2
Wasserdampfdurchlässigkeit:	μ ≤ 15
Wärmeleitfähigkeit λ _{10,dry,mat} : (Tabellenwert)	0,45 W / m • K
Brandverhalten: (Euroklasse)	Klasse A1
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	Wasserdurchlässigkeit EN 1015-18 W2 (c ≤ 0,2 kg/(m ² • min ^{0,5})

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 03/2021; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.